

КЛЕЙБЕРИТ 314.5

Водостойкий ПВА клей

Область применения

- Склеивание окон и дверей
- Изготовление перегородок и элементов
- Производство лестниц
- Склеивание шиповых соединений
- Склеивание твердых и экзотических пород древесины
- Склеивание HPL-плит

Преимущества

- Нет необходимости в проведении смешивающе-дозировочных работ
- Предназначен для теплого, холодного и высокочастотного склеивания
- Короткое время прессования при подводе тепла
- Практически незаметный клеевой шов

Свойства клеевого соединения

- Прозрачный, щадящий инструмент клеевой шов
- КЛЕЙБЕРИТ 314.5 испытан по DIN/EN 204 на группу нагрузки D4 (см. испытательный протокол Aidimme Nr. 221.I.2308.916.DE.02 от 02.08.2023)
- КЛЕЙБЕРИТ 314.5 испытан по EN 14257 (WATT 91) (см. испытательный протокол Aidimme Nr.221.I.2308.915.EN.02 от 02.08.2023)

Свойства клея

Основа: ПВА-дисперсия
Плотность: около 1,11 г/см³
Значение pH смеси: ок. 3
Цвет смеси: белый, при высыхании – бесцветный

Консистенция: средневязкая

Вязкость при 20 °C
-Брукфильд RVT Sp.4/20 Upr:
 8.000 ± 2.500 mPa·s

Время открытой выдержки при 20 °C:
 4 - 7 минут

Точка беления: ок. +10 °C

Маркировка: см. наш листок безопасности

Методы нанесения

- Кистью, шпателем и клеенаносящим роликом
- Клеенаносящими устройствами рамочных прессов и установок для срачивания на мини-шип
- Клеенаносящими машинами

Клеенаносящие агрегаты должны быть изготовлены из нержавеющей стали V2A или пластика.

Переработка

Склеиваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и акклиматизированы. Оптимальная температура переработки 18 – 20 °C, оптимальная влажность древесины 8-10 % внутри помещения и 10-14% при производстве окон. Не перерабатывать при температуре ниже +15 °C.

Клей не должен находиться в контакте с железом, в противном случае существует опасность изменения цвета.

Обычно достаточно одностороннего нанесения клея. При склеивании древесины твердых и экзотических пород рекомендуется двустороннее нанесение клея.

Расход клея:

150 г/м² при ручном нанесении
 100 г/м² при машинном нанесении в зависимости от подложки

Время открытой выдержки: 4-7 минут

Время открытой выдержки зависит от количества нанесения, впитываемости материала, влажности древесины и воздуха, а также от температуры.

Давление прессования:

0,2-0,4 Н/мм² при склеивании по пласти
 0,7-1,0 Н/мм² при склеивании ламелей или слоистой древесины

КЛЕЙБЕРИТ 314.5

Время прессования:

| Применение | Температура | Время прессования |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Склеивание на фугу | 20°C | от 15 минут |
| Склеивание по пласти (HPL- плит) | 20°C | от 20 минут |
| Склеивание по пласти (HPL- плит) | 50°C | ок. 5 минут |
| Склеивание по пласти | 80°C | ок. 2 минут |

В любых случаях склеивания с помощью КЛЕЙБЕРИТ 314.5 нужно иметь в виду, что механическая, под большой нагрузкой обработка склеенных субстратов должна осуществляться по возможности через 30 мин. – 1 час.

Древесина и древесные материалы являются натуральными материалами, у которых, в зависимости от места произрастания, за счет специфических свойств древесины в отдельных случаях может наблюдаться изменение цвета.

Очистка

Очистка станков, клеенаносящих аппаратов и упаковочной тары осуществляется водой.

Упаковка

Пластмассовое ведро 30,0 кг нетто
 Пластмассовое ведро 40,0 кг нетто

Упаковка прочих размеров по запросу.

Хранение

Хранить в прохладном месте, в непромерзающем складе, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Рекомендуемая температура при хранении в оригинальной закрытой упаковке: 10 - 25°C. Более высокие температуры приводят к уменьшению срока хранения:

| Температура | Срок хранения |
|-------------|---------------|
| 15 °C | ок. 8 месяцев |
| 20 °C | ок. 6 месяцев |
| 25 °C | ок. 4 месяцев |
| 30 °C | ок. 2 месяцев |

Необходимо обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на этикетке.

Защищать от мороза!

По состоянию на 15.08.2023, замещает предыдущие редакции

Утилизация отходов

Код отходов 080410

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.

Только для профессиональных пользователей

2 / 2